



DIN 3058

TYP SEAL

Počet prameňov 6 x 19 + FC

Konštrukcia prameňa 1 + 9 + 9

Vypočítaná nosnosť lana

Minimálna nosnosť lana

Pri nominálnej pevnosti lana

Priemer lana
mm

Hmotnosť
kg/m

1570 N/mm² (160 kp/mm²)

1770 N/mm² (180 kp/mm²)

1570 N/mm² (160 kp/mm²)

1770 N/mm² (180 kp/mm²)

Fr 1

Fr 1

F min 1

F min 1

kN

kp

kN

kp

kN

kp

kN

kp

6

0,134

24,5

2490

21,1

2140

7

0,183

33,4

3990

28,7

2920

8

0,238

38,7

3940

43,6

4430

33,2

3390

37,5

3810

9

0,302

48,9

4990

55,2

5610

42,1

4290

47,4

4830

10

0,373

60,4

6160

68,1

6930

52

5300

58,6

5960

11

0,451

73,1

7450

82,4

8380

62,9

6410

70,9

7210

12

0,537

87

8870

98,1

9980

74,8

7620

84,3

8580

13

0,63

102

10400

115

11700

87,8

8950

99

10100

14

0,73

118

12100

134

13600

102

10400

115

11700

15

0,838

136

13800

153

15600

117

11900

132

13400

16

0,954

155

15800

174

17700

133

13600

150

15300