



DIN 3058

TYP SEAL

Počet prameňov 6 x 19 + IWRC

Konštrukcia prameňa 1 + 9 + 9

Vypočítaná nosnosť lana

Minimálna nosnosť lana

Pri nominálnej pevnosti lana

Priemer lana
mm

Hmotnosť
kg/m

1570 N/mm² (160 kp/mm²)

1770 N/mm² (180 kp/mm²)

1570 N/mm² (160 kp/mm²)

1770 N/mm² (180 kp/mm²)

Fr 1

Fr 1

F min 1

F min 1

kN

kp

kN

kp

kN

kp

kN

kp

8

0,262

44,9

4570

50,6

5140

35,9

3660

49,5

4110

9

0,332

56,8

5790

64

6510

45,5

4630

51,2

5220

10

0,41

70,1

7150

79

8040

56,1

5720

63,3

6440

11

0,496

84,8

8640

95,6

9720

67,9

6920

76,5

7790

12

0,59

101

10300

114

11600

80,8

8230

91,1

9270

13

0,693

118

12100

134

13600

94,8

9670

107

10900

14

0,803

137

14000

155

15800

110

11200

124

12600

15

0,922

158

16000

178

18100

126

12900

142

14500

16

1,05

179

18300

202

20500

144

14700

162

16500